

A LO GRANDE
THE BIGGER THE BETTER
VERS LA GRANDEUR

MASSALES

PORCELÁNICO / PORCELAIN TILE

Balkan Mas.

Beko Mas.

Crema Mas.

Igno Mas.

Indiana Mas.

Kibal Mas.

Klipper Mas.

Maese Mas.

Palatina Mas.

Perlatino Mas.

Persan Mas.

Ponoma Mas.

Victoria Mas.

massales BY prismacer

Massales



Mas. Beko Blanco 60,8x60,8



Mas. Beko Mix 60,8x60,8





Mas. Crema Natural 60,8x60,8




Mas. Maese 60,8x60,8

Massales


Mas. Beko Blanco


Mas. Beko Mix


Mas. Klipper


Mas. Victoria Marfil


Mas. Victoria Natural


Mas. Indiana Blanco


Mas. Perlatino Beige



Mas. Palatina Blanco


Mas. Kibal Gris


Mas. Maese
(Mix de 11 piezas)


Mas. Igno


Mas. Balkan Marfil
(Mix de 10 piezas)


Mas. Balkan Blanco
(Mix de 10 piezas)


Mas. Balkan Perla
(Mix de 10 piezas)



Mas. Ponoma Base


Mas. Ponoma Arena


Mas. Ponoma Gris


Mas. Crema Natural
(Mix de 10 piezas)


Mas. Persan Marfil


Mas. Persan Moka

Formatos / Formats





Formato	Pz/cj	Pz/pl	M²/cj	M²/pl	Cj/pl	Kg/cj	Kg/Total
60,8x60,8 (F) MATE MATT BRILLO GLOSSY	5	150	1,85	55,5	30	34,00	1040
60x60 (F) MATE MATT BRILLO GLOSSY	5	150	1,80	54	30	33,80	1034

Porceglass / Porcelain	60,8x60,8 / 60x60 23.94"x23.94" / 23.62"x23.62"

Características técnicas

Technical characteristics
Caractéristiques techniques

Piezas complementarias / Complementary Tiles / Pièces Complémentaires

Disponible peldaños en todos los formatos y acabados. Consultar.
Available steps in all formats and finishes. Consult.
Marches disponibles dans tous les formats et finitions. Consulter.

Ingalls 8x40 Chevron:
Pieza derecha e izquierda en la misma caja / Right and left piece in the same box /
Pièces gauche et droite dans la même boîte

Revestimiento Monoporosa / Wall Tiles

GRUPO BIII (GL) Absorción de agua > 10% GROUP BIII (GL) Water absorption > 10% GROUPE BIII (GL) Absorption d'eau > 10%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	> 10%	16%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 15 N / mm² > 600 N	20 - 30 N/ mm² 700 - 1000 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Pavimento Pasta Roja / Red body floor tiles

GRUPO BIIa (GL) 3% < Absorción de agua < 6% GROUP BIIa (GL) 3% < Water absorption < 6% GROUPE BIIa (GL) 3% < Absorption d'eau < 6%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	BIIa 3% < E < 6%	5%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 22 N / mm² > 1000 N	30 - 40 N/ mm² 1100 - 1900 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcelain

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**No aplica** Not apply / Non applicable
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada / Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcebloc

GRUPO BIa (UGL) Absorción de agua < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (UGL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm² > 1300 N	35 - 45 N/ mm² 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm³) Resistance to deep abrasion (mm³) / Résistance à l'abrasion profonde (mm³)		**ISO 10545-6**	**Máx. 175 mm³**	**110 - 130 mm³**
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo UB** Minimum UB / Minimum UB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase UA** Class UA / Classe UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		**DIN 51130** **UNE-ENV 12633** **ASTM C 1028**		**Según Modelos** According to models / Selon modèles

Stones

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua < 0,5% GROUP BIa (GL) Water absorption < 0,5% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau < 0,5%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	< 0,5%	0,1%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 35 N / mm^2 > 1300 N	35 - 45 N/ mm^2 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión profunda (mm^3) Resistance to deep abrasion (mm^3) / Résistance à l'abrasion profonde (mm^3)		**ISO 10545-6**	Máx. 175 mm^3	110 - 130 mm^3
Dilatación térmica lineal / Linear thermal expansión / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia a la helada Frost resistance / Résistance au gel		**ISO 10545-12**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Test method available **Mínimo UB** Minimum UB / Minimum UB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase UA** Class UA / Class UA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Resistencia al deslizamiento Slip Resistance / Résistance au glissement		**DIN 51130** **DIN 51097** **UNE-ENV 12633** **ASTM C 1028**		**Según Modelos** According to models / Selon modèles

Porcelux

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE BIa (GL) Water absorption 0,5% < E< 3% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau 0,5% < E< 3%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	BIa < 0,5%	2%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 30 N / mm^2 > 1100 N	35 - 45 N/ mm^2 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**Según Modelos** According to models / Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porceglass

GRUPO BIb (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE BIb (GL) Water absorption 0,5% < E< 3% GROUPE BIb (GL) Absorption d'eau 0,5% < E< 3%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	0,5% < E< 3%	2%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 30 N / mm^2 > 1100 N	35 - 45 N/ mm^2 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**Según Modelos** According to models / Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

Porcesshine

GRUPO BIa (GL) Absorción de agua 0,5% < E< 3% GROUPE BIa (GL) Water absorption 0,5% < E< 3% GROUPE BIa (GL) Absorption d'eau 0,5% < E< 3%		**NORMAS DE ENSAYO** STANDARD / NORMES D'ESSAI	**VALORES PRESCRITOS NORMA EN 14411** VALUE REQUIRED BY EN 14411 STANDARD / VALEURS PRESCRITES NORME EN 14411	**VALOR MEDIO** AVERAGE VALUE / VALEUR MOYENNE
Características dimensionales Dimensional features / Caractéristiques dimensionnelles		**ISO 10545-2**		**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme
Absorción de agua Water absorption / Absorption d'eau		**ISO 10545-3**	BIa < 0,5%	2%
Resistencia a la flexión Modulus of ruptura / Résistance à la flexion	**Resistencia a la flexión** Modulus of rupture / Résistance à la flexion **Fuerza de rotura** Breaking strength / Force de rupture	**ISO 10545-4**	> 30 N / mm^2 > 1100 N	35 - 45 N/ mm^2 1800 - 2500 N
Resistencia a la abrasión superficial Resistance to surface abrasion / Résistance à l'abrasion de surface		**ISO 10545-7**	**Clase indicada por el fabricante** Abrasion class indicated by the manufacturer / Classe indiquée par le fabricant	**Según Modelos** According to models / Selon modèles
Dilatación térmica lineal Linear thermal expansion / Dilatation thermique linéaire		**ISO 10545-8**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	<7,0 x 10^{-6} °C^{-1}
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance / Résistance au choc thermique		**ISO 10545-9**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia al cuarteo Crazing resistance / Résistance au tressaillage		**ISO 10545-11**	**Exigida** Required / Exigée	**Resiste** Resists / Résiste
Resistencia química Chemical resistance / Résistance chimique	**Ácidos y bases** Acids and bases / Acides et bases **Productos de limpieza y reactivos de piscinas** Cleaning products and pool reactive agents / Produits de nettoyage et réactifs de piscines	**ISO 10545-13**	**Método de ensayo disponible** Test method available / Méthode d'essai disponible **Mínimo GB** Minimum GB / Minimum GB	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme **Clase GA** Class GA / Classe GA
Resistencia a las manchas Resistance to stains / Résistance aux taches		**ISO 10545-14**	**Mínimo clase 3** Minimum class 3 / Minimum classe 3	**Cumple la norma** Conforms to standard / Satisfait à la norme

prissmacer
cerámica

RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA DE DECORADOS Y PIEZAS ESPECIALES
Debido a las características de los metales utilizados en la confección de estos productos. Es suficiente utilizar una bayeta húmeda y jabón líquido neutro. Si la pieza llevara protección no quitarla hasta que el producto esté colocado y limpio. No se atenderán reclamaciones una vez colocado el producto.

RECOMMENDATIONS FOR THE CLEANING OF DECORATIVE AND SPECIAL PIECES
Due to the characteristics of the metals used in the production of these pieces, only a damp cloth and neutral liquid soap are required to clean them. Any protective material should be left on the piece until it is fitted and clean. Complaints will not be considered once the product has been fitted.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LE NETTOYAGE DES DECORS ET PIECES SPECIALES
Dues aux caractéristiques des métaux utilisés lors de la confection de ses produits, il est suffisant d'utiliser une éponge humide et du savon neutre. Dans le cas où la pièce porterait une protection, ne pas l'enlever jusqu'à ce que le produit soit posé et nettoyé. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois le produit Pamesa posé.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. aplica una política de continuo desarrollo de sus productos y se reserva el derecho a realizar cambios en los productos, colores, especificaciones técnicas, packings y códigos sin previo aviso. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. ha realizado un esfuerzo considerable para que toda la información sea adecuada en el momento de la publicación del catálogo. A causa de las limitaciones del proceso de impresión los colores reproducidos pueden sufrir ligeras variaciones con respecto al producto original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. informa que este catálogo tiene validez a nivel informativo y por tanto no se hace responsable de los posibles errores de impresión; reservándose el derecho de realizar modificaciones sin necesidad de preaviso.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. operates a policy of continuous development and reserves the right to make changes to its products, colours, engineering specifications, packaging and codes without prior notice. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. has taken every effort to ensure that the information contained in the catalogue is correct at the time of publication. Due to the limitations of the printing process, the colours reproduced may vary slightly from the original product. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.advises that this catalogue is only valid for information purposes and therefore does not accept responsibility for any possible printing errors.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. applique une politique de développement continu de ses produits et se réserve le droit de réaliser des changements, que ce soit de produits, couleurs, spécifications techniques, paquetages et codifications et cela sans en aviser préalablement l'acheteur. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. a réalisé un effort considérable pour que toute l'information donnée soit adéquate au moment de la publication du catalogue. Dues aux limitations du processus d'impression, les couleurs reproduites peuvent souffrir de légères variations avec le produit original. PRISSMACER CERÁMICA S.L.U. vous informe que les informations de ce catalogue sont données à titre informatif et qu'elle n'est pas responsable des possibles erreurs d'impression. De plus, elle se réserve le droit de modifier les informations sans préavis.

PRISSMACER CERÁMICA S.L.U.
Camino Ratils, 23
Polígono Industrial Colomer
12200 Onda, Castellón (España)
Tel: (+34) 964 500 226
info@prissmacer.es
@prissmacer_tiles

www.prissmacer.es